

TUOTETIEDOT



Erilaiset asennusosat



Erilaiset asennusosat

- Kattava valikoima erityistarvikkeita erilaisiin ratkaisuihin
- Suunniteltu alakattojen nopeaan ja turvalliseen viimeistelyyn

Valikoima

Tuoteryhmä		Komponentin kuvaus	Kpl / ltk	Kg / ltk
EC		Reunaklipsi	100	
DCP		Kipsikaton liitospala T-listalle	100	5,1
GCN		Kolmas käsi	6	0,2
WBB T		Seinä- ja kannatusosa T-listajärjestelmään	50	1,6
CONN T/T 1		T-listan ristikytKentäpala	100	2,2
CONN T/T 2		T-listan T-kytKentäpala	50	1,8
Z STEP 19x58 LC		Kiinnike Z-profiiliin 25mm levyille	100	5,1
LF X 600		Kehys X-reunaiselle 600 x 600 mm:n valaisimelle	1	0,67
FC SMF		Seinäklipsi reunalistalle	100	
EC		Reunaklipsi	100	

Suorituskyky



Paloluokka
A1



Korroosion kestävyys
B



Ympäristö
Täysin kierrätettävä



Chicago Metallic -listajärjestelmien ja lisävarusteiden ominaisuudet



Reagoiminen tuleen

Reagoiminen tuleen on luokiteltu EN 13501-1 -standardin mukaisesti. Teräksiset Chicago Metallic -listajärjestelmät ja lisävarusteet ovat syttymättömiä.



Palamattomuus

Tietyt teräksiset Chicago Metallic -listajärjestelmät on testattu yhdessä erilaisten Rockfon-alakattolevyjen kanssa sekä luokiteltu Euroopassa käytettävän EN 13501-2 -normin ja/ tai kansallisten normien mukaan.



Korroosionkesto

Kuumagalvanoidusta teräksestä valmistettuihin Chicago Metallic -tuotteisiin on käytetty Sendzimir-prosessia. Niiden korroosioluokitus täyttää EN 13964 -standardin (A, B, C, D) vaatimukset. Luokan B vakiojärjestelmät on suojattu 100 g/m²:n sinkkikerroksella tasaisesti molemmilta puolilta. C- ja D-luokituksen saaneilla tehokkaammin korroosiolta suojatuissa ECR-järjestelmissä ja niiden lisävarusteissa on tasainen 100 g/m²:n ja 275 g/m²:n sinkkikerros molemmilla puolilla. Lisäksi ne on suojattu täydentävällä 20 mikronin maalikerroksilla molemmilta puolilta.



Kantokyky

Kantokyky (listajärjestelmän kuormitus kg/ m² ylittämättä yksittäisten komponenttien taipumisrajaa) on testattu EN 13964 -standardin mukaisesti. Esitteissä ilmoitettu järjestelmän kumulatiivinen arvo ei ylitä standardin luokan 1 taipumisrajaa. Esitteissä mainitut projektiokohtaiset, vakiomoduulikovaihtoehtoista poikkeavat erikoiskokoonpanot täytyy antaa Rockfonin teknisen palvelun laskettaviksi.

Sounds Beautiful

